

# Asphalt-Füller Schwerlast

## Reparaturmaterial mit höherer Leistungseigenschaft



Schnell härtendes Reparaturmaterial, das für die starke Beanspruchung in der Industrie vorgesehen ist. Anwendbar auf Asphalt- und Betonoberflächen.

Ideal um Schlaglöcher in Straßenbelag, Asphalt und Beton, Ladeplätzen, Lagern oder Parkplätzen etc. zu füllen.

- innerhalb von 24 Stunden bis zu 60% ausgehärtet
- geeignet für Gabelstapler und LKWs
- ausgezeichnete mechanische Widerstandsfähigkeit
- kann von 10 mm bis 70 mm Dicke angewendet werden
- einfach anzuwenden
- ausgezeichnete Haftung und sehr verschleißfest

### Siehe auch:

**Asphaltfüller** – ist geeignet um Löcher von 10 mm – 50 mm zu füllen. Kann unmittelbar von Fußgängern oder leichten Fahrzeugen genutzt werden

**Asphalt-Tiefenfüller** – geeignet für Reparaturen von sehr tiefen Löchern. Füllt Löcher von 50 mm – 100 mm.

# Asphalt-Füller Schwerlast

## **Zusammensetzung**

Feingebinde mit Flüssigkeitsbindemittel auf Bitumenbasis mit Harzen und Klebstoffen.

## **Aussehen**

Schwarz, körnig und bituminös im Aussehen.

## **Verfügbarkeit**

25 kg Plastikeimer

## **Haltbarkeit**

Mindestens 1 Jahr bei Lagerung zwischen 5°C und 25°C in ungeöffneter Originalverpackung.

## **Lagerung**

Nach Gebrauch Behälterdeckel wieder dicht verschließen. An einem warmen Ort lagern.

## **Untergrundvorbereitung**

Der Untergrund muss so trocken wie möglich sein. Entfernen Sie alle losen Materialien Wasser und /oder Öl etc.

## **Verarbeitung**

Nicht auftragen, wenn Regen oder Frost vorhergesagt ist. Spachteln oder schaufeln Sie soviel Material in das Loch, bis es etwas überfüllt ist und verfestigen Sie es mit einem Stampfer. Das Produkt härter nur oberhalb von 0°C Lufttemperatur und frostfreien Boden aus.

## **Wichtig**

Bei tieferen Löchern bitte in mehreren Schichten von maximal 40mm arbeiten. Bitte jede Schicht erneut sorgfältig mit einem Stampfer verdichten. Je nach Wetterbedingungen könnte die Aushärtung evtl. länger dauern. Sie können die Aushärtung beschleunigen, in dem Sie etwas Zementstaub auf die Fläche streuen. Der Zementstaub entzieht dem Produkt enthaltenes Wasser.

## **Aushärtung**

Bis zu 60% in 24 Stunden

## **Ausfüllkapazität**

25kg füllen ungefähr 0,5m<sup>2</sup> in einer Schichtdicke von 20mm. Asphaltfüller Schwerlast kann in einer Schichtdicke von 10mm – 70mm aufgetragen werden.

## **Sicherheitsvorschriften**

Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen und der Haut. Alle Produktetiketten enthalten Allgemeine Sicherheitsvorschriften. Sicherheitsdatenblätter sind verfügbar. Nahrungsmittel müssen während der Anwendung und Aushärtung aus dem Bereich entfernt werden.